



¿Sus ventanas están tratadas con KALDET -Lasura para intemperie 281?

Por favor, siga las siguientes recomendaciones.

El tratamiento inicial debe corresponder a las indicaciones de la Ficha Técnica.

Recomendamos que cada año, preferente en primavera, la superficie se frote una vez con el pulimento DRAYADEN. De esta forma, se vuelven a aportar los componentes degradados por la luz solar.

Los intervalos de renovación, es decir lijado superficial a grano 240 o lana correspondiente y el tratamiento con generalmente una mano de KALDET-Lasura para intemperie, dependen del grado de exposición y no se puede indicar un valor teórico.

Sólo en caso de maderas muy erosionadas, debe comprobarse si la madera absorbe aceite, y en este caso, realizar una aplicación completa como en madera nueva, según indicaciones de la Ficha Técnica.