


Ficha Técnica

DUBNO Aceite de fondo N° 261

Areas de aplicación	En interior, como imprimación sobre maderas no tratadas, antes de un embellecimiento posterior con lasuras, ceras o esmaltes LIVOS. No apto para interiores de armarios, chapados, suelos, encimeras ni muebles. En exterior, para maderas tropicales absorbentes.
Características	Buena capacidad de penetración, aviva el veteado natural de la madera, repelente al agua. Libre de compuestos químicos orgánicos según DIN EN 71 parte 9. DUBNO- Aceite de fondo N° 261 obtuvo la calificación " bien " en la revista „Ökotest: Ratgeber Bauen, Wohnen, Renovieren“, edición 4/2002.
Declaración completa	Aceite de lino, isoalifáticos, secantes sin plomo (Mn, Zr) y aceite de romero.
Tonalidad	Ligeramente amarillento (tono aprox. 4-5 según Gardner).
Dilución	Listo al uso.
Aplicación	A brocha, por inmersión o a pistola (boquilla: 0,7-1,0 mm; presión: 3 atm.) Realizar prueba.
Consumo	Determinar mediante prueba. 1 lt cubre aprox. 15 m ² por mano, es decir, 67 ml/m ² ; o notablemente menos consumo según absorción y características del soporte. Para aplicación a pistola, añadir máx. 5-10% SVALOS N° 222 o SVALOS N° 292 (sin aceite de naranja). Para inmersión, añadir máx. 10-20% SVALOS N° 222 o SVALOS N° 292 (sin aceite de naranja).
Limpieza	Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con SVALOS N° 222 o LEVO N° 997.
Tiempo de secado	A 23° C y 50% de humedad ambiental, primera mano: 8 - 12 horas, manos posteriores: aprox. 24 horas. Con altas temperaturas el secado será más rápido. Con bajas temperaturas y humedad elevada, observar tiempos de secado más largos que los indicados anteriormente.
Densidad	Aprox. 0,84 gr/ml.
Indicaciones	Asegurar suficiente ventilación durante y después de la aplicación. Los paños, esponjas, polvos de lijado etc., impregnados con DUBNO deben guardarse en un envase metálico herméticamente cerrado o en agua, para posteriormente depositarlo en un lugar apropiado, dado que existe riesgo de autoinflamación por contener aceites vegetales. El producto líquido o aplicado no es autoinflamable. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. P301+310 EN CASO DE INGESTIÓN : Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. P331 No provocar el vómito. P405 Guardar bajo llave. P501 Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable.
 Peligro	
Gestión de residuos	Según las disposiciones legales locales.
Presentación	0,1 lt; 0,25 lt; 0,75 lt; 2,5 lt; 5 lt; 10 lt; 30 lt.
Conservación	En lugar fresco y seco. En envase sin abrir, se conserva al menos 4 años. Cerrar bien los envases empezados.

Modo de empleo

DUBNO Aceite de fondo N° 261

Preparación La madera debe estar seca (humedad inferior al 15%; en maderas duras europeas no superior al 12%), firme, absorbente, limpia y libre de polvo. Las maderas muy resinosas se limpiarán previamente con KIROS N° 710.

Aplicación Se consigue una saturación homogénea de la superficie con efecto en profundidad aplicando una mano abundante. En soportes muy absorbentes (p.ej. madera de testa), dejar secar la primera mano y aplicar una segunda mano al cabo de 24 horas.
Aprox. 20-30 minutos después de la aplicación, deben retirarse los excedentes con brocha seca o con un paño sin pelusas; en caso contrario, la superficie puede presentar un brillo no homogéneo.
Acabado posterior con lasuras, ceras o esmaltes LIVOS.

Renovación **Preparación:**
Las pinturas antiguas de poro cerrado (pinturas al aceite, esmaltes, barnices de sellado) o ceras deben eliminarse completamente mediante lijado o decapado. Limpiar las lasuras a poro abierto, lijar en caso necesario, comprobar la absorción.

Aplicación:
Igual que en madera sin tratar, teniendo en cuenta la posible absorción reducida. En exteriores, se requiere una imprimación sólo en madera totalmente desgastada.

Indicaciones DUBNO no contiene protector preventivo contra el hongo azul. Para la imprimación en exteriores sobre maderas propensas al hongo azul (por ejemplo pino, abeto), utilizar ADAO N° 259. En madera de roble o castaño, aplicar imprimación con LINUS N° 233.
Para maderas tropicales absorbentes en exterior, utilizar DUBNO N° 261. No utilizar en maderas de árboles frutales.

En ventanas, no utilizar silicona hasta el secado completo del producto.
No aplicar DUBNO ni otros productos LIVOS sobre masillas de silicona.

En maderas ricas en taninos (p.ej. roble), decapadas o lijadas, se recomienda realizar pruebas previas (posibles alteraciones de color en el plazo de una semana).
Algunas maderas tropicales, especialmente iroko, pueden contener sustancias que impiden el secado del producto. ¡Imprescindible realizar prueba!

Si el aceite resbala o se forman burbujas durante la aplicación, existe incompatibilidad con el tratamiento previo, o el lijado ha sido demasiado fino. Este problema se puede solucionar a veces con un lijado menos fino, dejando una superficie más áspera.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada. La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, póngase en contacto con nosotros.

Marzo 2023

LIVOS-Pflanzenchemie · 29559 Wrestedt/Emern · Alemania · Tel +49 (0) 58 25 / 88 – 0

Importador:

KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.

c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès

Tel 932 192 319 · Fax 932 191 455 · www.livos.es