


Ficha Técnica

MELDOS Aceite endurecedor N° 264

Áreas de aplicación	En interior, apto para maderas macizas de coníferas (p.ej. muebles) y para piedra porosa. También apto para suelos de terrazo en exteriores. No apto para suelos de madera, interiores de armarios ni contrachapados, p.ej. en caso de muebles de cocina.
Características	Impregna la madera, penetra en mucha profundidad. Aviva el veteado natural de la madera. Resistente al sudor y a la saliva según DIN 53 160. Apto para juguetes según DIN EN 71, parte 3. Libre de compuestos químicos orgánicos según DIN EN 71 parte 9.
Declaración completa	Isoalifáticos, aceite de lino, éster de aceite de lino cocido y resina natural, aceite de lino cocido, aceite de naranja y secantes sin plomo (Mn, Zr).
Tonalidad	Incoloro, aviva notablemente el veteado de la madera.
Dilución	Con SVALOS N° 292 (sin aceite de naranja) o con SVALOS N° 222.
Aplicación	Remover bien. A brocha (sin diluir), pistola, rodillo de goma maciza, o por inmersión (diluido con 10-20%, véase también "Dilución"). Siempre realizar pruebas previas.
Consumo	¡A determinar mediante prueba! En madera: Primera mano: 1 lt sin diluir cubre aprox. 17 m ² , es decir, 60 ml/m ² . Segunda mano: 1 lt sin diluir cubre aprox. 33 m ² , es decir, 30 ml/m ² . Tercera mano: 1 lt sin diluir cubre aprox. 84 m ² , es decir, 12 ml/m ² ; o notablemente menos ml/m ² según absorción y características del soporte. Baldosas de terracota: Primera mano: 1 lt sin diluir cubre aprox. 17 m ² , es decir, 60 ml/m ² . Segunda mano: 1 lt sin diluir cubre aprox. 25 m ² , es decir, 40 ml/m ² . Tercera mano: 1 lt sin diluir cubre aprox. 28 m ² , es decir, 36 ml/m ² ; o notablemente menos ml/m ² según absorción y características del soporte.
Tiempo de secado	A 23°C y 50 % de humedad ambiental, primera mano: aprox. 8-16 horas, manos posteriores e impregnación "mojado sobre mojado": aprox. 16-24 horas. Con altas temperaturas, el tiempo de secado será más corto y el sobrante deberá retirarse antes. Se recomienda luz natural durante el tiempo de secado.
Limpieza	Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con SVALOS N° 292 (sin aceite de naranja) o con SVALOS N° 222.
Densidad	Aprox. 0,84 gr/ml.
Indicaciones	Asegurar buena ventilación durante y después de la aplicación. Los paños, esponjas, polvos de lijado etc. impregnados con MELDOS N° 264 deben guardarse en envase metálico herméticamente cerrado o en agua hasta su eliminación, dado que existe riesgo de autoinflamación por su contenido en aceites vegetales. El producto líquido o procesado no es inflamable. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. P301+310 EN CASO DE INGESTIÓN : Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. P331 No provocar el vómito. P405 Guardar bajo llave. P501 Eliminar el contenido/el recipiente según las disposiciones legales locales. EUH208 Contiene limoneno (aceite de naranja). Puede provocar una reacción alérgica. Número de emergencia: +49 (0)6132-84463 (24 horas - GBK GmbH)
 Peligro	
Gestión de residuos	Según las disposiciones legales locales.
Presentación	0,1 lt; 0,25 lt; 0,75 lt; 2,5 lt; 5 lt; 10 lt; 30 lt.; 200 lt.
Conservación	En lugar fresco y seco. En envase sin abrir, se conserva al menos 4 años. Cerrar bien los envases empezados.

Modo de empleo

MELDOS Aceite endurecedor N° 264

Coníferas	<p>La madera debe estar seca, firme, absorbente, lijada a grano fino (muebles a grano 240), limpia y libre de resinas y polvo. Las colas deben estar completamente secas y endurecidas.</p> <p>Según uso y absorción, 1-3 aplicaciones (“mojado sobre mojado” o con secado intermedio), hasta la saturación de la madera. 20-30 minutos después de cada aplicación, los excedentes de aceite deben retirarse o repartirse en las zonas que aún son absorbentes.</p> <p>Lijado intermedio a grano 240.</p> <p>Productos adecuados para el acabado posterior: ARDVOS N° 266, ALISA N° 302 o BIVOS N° 375.</p> <p>En zonas con salpicaduras de agua y habitaciones húmedas siempre sin encerado posterior.</p>
Piedra porosa, terracota	<p>Después del tratamiento con ácidos (p.ej. GLOUROS N° 1808; observar indicaciones del fabricante), dejar las baldosas al menos 4 semanas sin tratar. Realizar prueba en una baldosa: si aparecen manchas o velos blanquecinos, volver a tratar con ácidos. Saturar las baldosas con MELDOS, retirando el excedente de aceite a los 20 minutos. Observe las indicaciones sobre acabados posteriores, véase también “Coníferas”.</p>
Terrazo	<p>En interiores y exteriores, aplicar una capa abundante. Después de unos 15 minutos secar la superficie con un paño de algodón sin pelusas o con un pad absorbente y máquina abrillantadora.</p> <p>En interiores, después del secado se puede bruñir aplicando una capa muy fina con máquina abrillantadora, que puede complementarse con un pulido repetido en función del desgaste.</p> <p>En el exterior, no debe formar capa superficial. En función de las condiciones climáticas, es posible realizar un mantenimiento anual con una capa muy fina.</p>
Renovación de muebles antiguos	<p>Eliminar mediante lijado o decapado los acabados antiguos a poro cerrado (pinturas al aceite, esmaltes, barnices de superficie), así como ceras. El soporte debe quedar firme, absorbente, limpio y libre de polvo.</p> <p>Los acabados antiguos a poro abierto se limpiarán, se lijarán en caso necesario, se comprobará la absorción y compatibilidad.</p> <p>Tratamiento posterior igual que en coníferas, tener en cuenta en su caso la reducida absorción.</p>
Indicaciones	<p>MELDOS no es adecuado para ser aplicado ni sobre maderas de coníferas teñidas, enleijadas ni sobre maderas duras en general. (Puede salir aceite de los poros et las maderas de árboles frutales pueden presentar manchas después del tratamiento con MELDOS.)</p>

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada. La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, póngase en contacto con nosotros.

Marzo 2023

LIVOS-Pflanzenchemie · 29559 Wrestedt/Emern · Alemania · Tel +49 (0) 58 25 / 88 – 0

Importador:

KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.
c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès
Tel 932 192 319 · Fax 932 191 455 · www.livos.es